

BONDEX

SUPER WOOD STAIN 4421

Rodzaj produktu

Żelowy impregnat barwiący, na zewnątrz.

Przeznaczenie

Ochrona i zdobienie wszelkiego rodzaju konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Odpowiedni również do sklejki, płyt stolarskich i wiórowych. DOSKONAŁY DO MEBLI OGRODOWYCH.

Cechy szczególne

- **Zabezpiecza do 5 lat** przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta
- Dzięki żelowej konsystencji nie kapie i nie spływa po pędzlu
- Chroni podłoże przed pleśnią i sinizną
- Posiada właściwości hydrofobowe (odpycha wodę)
- Odporny na promienie UV - chroni drewno przed zmianą koloru
- Uwypukla rysunek i strukturę drewna

Kolor

551 - Ciemna zieleń	728 - Sosna oregoińska
722 - Dąb	731 - Orzech laskowy
729 - Tek	898 - Palisander
668 - Mahoń	

Dane techniczne

Spoiwo

Tiksotropowa żywica alkidowa.

Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

Dodatki specjalne

Ok. 0,6% tolylfluanid.

Połysk

Półmatowy do jedwabistego: 25 - 35, przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 3 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 24 godz.

Należy poczekać 48 godz. przed zamknięciem świeżo malowanych okien.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (cP)	Zapach
Benzyna lakowa	ok. 0,9	38 - 42	12 - 14 m ² /l	ok. 1500	Rozpuszczalnika

Sposób użycia

- **Nie mieszać przed użyciem!** Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.
- Podłoże musi być suche oraz wolne od brudu, tłuszczu i kurzu.
- Powierzchnie zniszczone należy zeszlifować do zdrowej warstwy. Powierzchnie zdrowe, uprzednio kryte powłokami transparentnymi wystarczy lekko przeszlifować papierem ściernym.
- Powierzchnie uprzednio malowane powłokami kryjącymi należy zeszlifować do surowego drewna.
- Podłoża z surowego, miękkiego drewna należy zagruntować jedną warstwą impregnatu BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR. Wymóg ten nie dotyczy drewna twardego.
- Nakładać 2-3 warstwy.
- Nanosić pędzlem.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.e, pkt.5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 399 g/l LZO.



Produkt
rekomendowany
przez:



4421	0,75 l	2,5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	3	2