



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

EMAKOL STRONG emalia do drewna i metalu

Zakres stosowania: emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych.

Główne cechy:

- ⇒ trwała biel/trwały kolor
- ⇒ wysoki połysk
- ⇒ elastyczna powłoka, dobrze współpracująca z drewnem
- ⇒ odporna na wgniecenia i uderzenia
- ⇒ 5 lat ochrony (patrz Dodatkowe Informacje)

Kolor:	biały + 23 kolory gotowe (System Aktywnego Koloru/System Aktywnej Bieli)
Wygląd powłoki:	połysk
Lepkość, 20±2°C, [mPas]	1600 - 2500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,00 – 1,20
Ilość warstw:	2-3
Czas schnięcia powłoki, w temp. 20°C, [h]:	17 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]:	po 17
Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki DEKORAL GOLD:	Wałek Foam very fine, Wałek Felt, Pędzel Oval, Pędzel Płask
Wydajność przy jednej warstwie:	do 18 m ² /l
Rozcieńczalnik:	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania usuń wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuść i wysusz.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj DREWNOCHRON IMPREGNATEM bezbarwnym. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoże stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.
- Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć dodatkiem max 2% obj. rozcieńczalnika.
- Malować za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zaleca się nakładanie 2-3 warstw.
- Nanoszenie kolejnej warstwy zaleca się po 17h.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od + 5°C do + 30°C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych.
- 5 lat ochrony dla:
 - Aplikacji na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno o odpowiedniej wilgotności.
 - Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna za pomocą Drewnochronu Impregnatu bezbarwnego (2 warstwy) następnie nałożenie farby gruntującej Gruntomal oraz 2-3 warstw emalii - na podłożach eksploatowanych na zewnątrz. Podłoże stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntowane Podkładem Antykorozyjnym a następnie nałożenie 2-3 warstw emalii.
 - Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekorál.pl

Norma:	ZN-PPGDP-016
Atesty:	Posiada Atest Higieniczny PZH
PKWiU:	20.30.12.0.
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji



strona 3

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FR): 300 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 300 g/l.**

Opakowanie handlowe: 0,2 L, 0,9 L, 2,5 L, 5 L, 10 L
