

Klej Montażowy Gipsowy

ZASTOSOWANIE

Klej Montażowy Gipsowy jest suchą mieszanką gipsową gotową do użycia bezpośrednio po zarobieniu wodą. Stosuje się go do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

Klej Montażowy Gipsowy jest wysokiej jakości materiałem sypkim, daje się łatwo mieszać przez co uzyskujemy konsystencję pasty gotowej do użycia, którą należy zużyć w ciągu ok. 0,5 godziny. Po rozpoczęciu twardnienia następuje szybki proces wiązania.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, czyste i mocne. Należy je oczyścić z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoże bardzo chłonne jak i słabo chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym (np. Frans Grunt).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Do przygotowania i nakładania należy używać czystych narzędzi. Klej należy wsypywać do czystej wody w proporcjach 1:0,55 (na 1kg proszku- 0,55 litra wody) i wymieszać mieszadłem elektrycznym o odpowiednich obrotach lub ręcznie aż do uzyskania masy o konsystencji pasty. Nie należy urabiać więcej kleju niż można go zużyć w ciągu 0,5 godziny. Przyklejanie i wyrównywanie płyt powinno nastąpić najpóźniej po 10-15 minutach od nałożenia masy. Minimalna grubość nałożenia masy powinna wynosić ok. 1,5-2,0cm. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu. Przyklejając płyty gipsowo-kartonowe zaprawę należy nakładać najpierw na powierzchnie płyt, a dopiero potem dociskać do podłoża. Porcje zaprawy należy nakładać w odstępach co 30cm po około 0,5l każda. Każdą kolejną płytę można pasować do poprzedniej po związaniu zaprawy. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Klej Montażowy Gipsowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

DANE TECHNICZNE

Stopień twardości przy szlifowaniu	Grubość warstwy	Kolor	Zużycie kg/m ² płyty
-	1,5-2cm	kremowy	0,9

Proporcje składników w zaprawie: ok. 16,5 litrów wody na 30kg gipsu

Czas zużycia zaprawy: 30min

Przyczepność do podłoża (na styropianie): 0,06MPa

Wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 2,5MPa

Wytrzymałość na ściskanie: nie mniej niż 6,0MPa

Reakcja na ogień: 1A

Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C

Grubość warstwy: ok. 1,5-2cm

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 14496:2007

Wyrób posiada atest PZH

Deklaracja Zgodności 0005/DZ/2006

OPAKOWANIE

Worki papierowe 30kg, 20kg, 10kg.

UWAGA

Klej Montażowy Gipsowy jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.



Franspol Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

62-510 Konin

tel. 63/ 240 85 53

fax 63/ 240 85 17

www.franspol.com.pl

Klej Montażowy Gipsowy