



Katalog produktów

09/2009

Knauf F2 Readyfix

Gotowa masa szpachlowa

Właściwości

Knauf F2 Readyfix Gotowa masa szpachlowa jest starannie dobraną mieszaniną dyspersji żywic akrylowych, wypełniaczy wapiennych oraz regulatorów czasu wiązania. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- gotowa do użycia,
- długi czas obróbki,
- łatwa do szlifowania,
- dobra przyczepność,
- po wyschnięciu biała.

Wytyczne stosowania

Zakres stosowania

Wysoko wartościowa, cienkowarstwowa szpachla, jakościowo kontrolowana. Zalecana do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni. Szpachla Knauf F2 Readyfix może być nakładana od grubości warstwy 0 mm do 3 mm. Do stosowania wewnątrz budynku. Knauf F2 może być używana do szpachlowania końcowego spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, wypełnionymi za pomocą mas Knauf Uniflott, do catopowierzchniowego cienkowarstwowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Do szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych, do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperie), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych oraz pozostałych typowych podłoży budowlanych. Do wypełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi o krawędziach typu AK zbrojonych taśmą.

Przygotowanie podłoża

Knauf F2 Readyfix Gotową masę szpachlową można stosować na nośne, zwarte, suche, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do tapet itp.) podłoża:

- płyty gipsowo-kartonowe powinny być zamontowane stabilnie, suche, czyste i wolne od pyłu, zagruntowane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
- mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie przeszlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagruntowane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
- gipsowe (wilgotność < 1%) przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagruntowane Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund),
- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion) w rozcieńczeniu 1:2 do 1:3,
- beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem gruntującym skondensowanym (Knauf Grundiermittel) w rozcieńczeniu 1:4 do 1:5.

Wykonanie

Knauf F2 Readyfix Gotowa masa szpachlowa produkowana jest do bezpośredniego użycia, jednorodna masa. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami.

Wytyczne stosowania

Nanoszenie zaprawy

Knauf F2 Readyfix Gotową masę szpachlową nanosić na podłozę za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego.

Spoinowanie płyt Knauf z wykończeniem krawędzi AK: nałożyć spoinowe taśmy papierowe lub z włókna szklanego i wypełnić szpachlą. Nakładanie kolejnej warstwy możliwe jest po wyschnięciu poprzedniej.

Szpachlowanie całości powierzchni powyżej 3 mm, należy nakładać w kilku warstwach.

Wskazówki uzupełniające

- nie stosować poniżej +10°C i powyżej +25°C. Knauf F2 Readyfix szpachlować, gdy nie zachodzą większe zmiany w długości płyt na skutek zmian wilgotności lub temperatury,
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
- Knauf F2 Readyfix nie mieszać z innymi materiałami,
- suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować.

Uwagi

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłozę od +10°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Parametry techniczne

Gęstość nasypowa ok. 1,75 kg/dm³
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C

Orientacyjne zużycie:

- szpachlowanie całości powierzchni ok. 1,5-1,6 kg/m²/mm
- szpachlowanie spoin z krawędziami AK ok. 0,15 kg/mb.

Składowanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

Opakowanie

Wiadra 28 kg Paleta 672 kg 24 szt.
Wiadra 20 kg Paleta 480 kg 24 szt.

Wiadra 8 kg Paleta 480 kg 60 szt.
Wiadra 2,5 kg Paleta 250 kg 100 szt.

Zalecenia

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada Aprobatację Techniczną ITB AT-15-6944/2006 „Masa szpachlowa Knauf F1 Readyfix / Knauf F2 Readyfix oraz preparaty Knauf Emulsja przyczepna, Knauf Środek gruntujący skondensowany”.

Wyrób posiada atest higieniczny.

▶ tel. 022/36-95-600

▶ fax 022/36-95-610

▶ www.knauf-bauprodukte.pl

▶ bauprod@knauf.pl

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

97-427 Rogowice k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.