



Katalog produktów

09/2009

Knauf

Farba silikonowa egalizacyjna

Właściwości

Knauf Farba Silikonowa egalizacyjna jest starannie dobraną mieszaniną dyspersji żywic akrylowych i silikonowych, wypełniaczy marmurowych oraz modyfikatorów. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- łatwa w stosowaniu,
- doskonała paroprzepuszczalność,
- odporna na promienie UV,
- dobra przyczepność,
- dostępna w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory specjalne na zamówienie,
- trwałe kolory.

Wytyczne stosowania

Zakres stosowania

Knauf Farba silikonowa egalizacyjna przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji. Farbą należy malować Knauf Marmorit Tynk mineralny SP 260 i RP 240, nałożone na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład systemów dociepleń ścian zewnętrznych budynków Knauf Thermo. Właściwości powłoki zapewniają szybkie odparowanie wilgoci z podłoża, a jednocześnie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz. Szczególnie zaleca się stosowanie Knauf Farby silikonowej egalizacyjnej na wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwałość powłoki. Elewacje pokryte Knauf Farbą silikonową możemy myć przy użyciu myjek pod niedużym ciśnieniem.

Przygotowanie podłoża

Knauf Farba silikonowa egalizacyjna może być stosowana na nośne podłoża, równe, suche i czyste:

- cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikonowe i silikatowe (wiek powyżej 7 dni),
- mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża.

Wykonanie

Zawartość pojemnika dobrze wymieszać. Rozcieńczoną farbą użyć w krótkim czasie. Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez około 2 minut. Białe tynki należy malować przynajmniej dwukrotnie, natomiast przy malowaniu tynków barwionych w masie wystarcza jednokrotne malowanie. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 8-12 godzinne przerwy technologiczne. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Jeżeli zachodzi taka potrzeba do farby można dodać nie więcej niż 10% wody i dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostaniać krzewy, inne rośliny itp. Przypadkowe zachłapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia wodą.

Wytyczne stosowania

Nanoszenie farby

Farbę można nakładać ręcznie przy użyciu wałka, pędzla malarskiego lub za pomocą natrysku.

Wskazówki uzupełniające

- nie stosować poniżej +5°C i powyżej +25°C,
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
- Knauf Farbę silikonową egalizacyjną nie mieszać z innymi materiałami,
- świeżo nałożoną farbę należy chronić przed mrozem i szybkim wyschnięciem,
- poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych mogą powstać odchylenia barwy.

Uwagi

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wysychanie farby.

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Parametry techniczne

Gęstość	ok. 1,45 kg/dm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie przy jednokrotnym malowaniu rolką tynku strukturalnego o ziarnie 3 mm	ok. 0,2 l/m ²
Odporność termiczna	-20°C do +70°C

Składowanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

Opakowanie

Wiadra 15 l	Paleta 360 l	24 szt.
Wiadro 10 l	Paleta 450 l	30 szt.
Wiadra 5 l	Paleta 300 l	60 szt.

Zalecenia

Nie należy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione. Nie mieszać materiału z innymi farbami. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić pomalowaną powierzchnię przed deszczem. Stosować osłony na rusztowania. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną

Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006.

„Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Knauf THERMO W”.

▶ tel. 022/36-95-600

▶ fax 022/36-95-610

▶ www.knauf-bauprodukte.pl

▶ bauprod@knauf.pl

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.