



Katalog produktów

09/2009

## Knauf Goldband Finish

### Gotowa masa szpachlowa

#### Właściwości

Knauf Goldband Finish jest gotową masą szpachlową na bazie dyspersji żywicy akrylowej oraz mineralnych wypełniaczy i regulatorów czasu wiązania. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- gotowa do użycia masa o konsystencji „gęstej śmietany”,
- łatwa do nakładania i szlifowania,
- długi czas obróbki i lekkie rozprowadzanie,
- dobra przyczepność i odporność na pękanie,
- po wyschnięciu i przeszlifowaniu biała,
- wysoko elastyczna.

#### Wytyczne stosowania

##### Zakres stosowania

Do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni: Knauf Goldband Finish może być nakładany od grubości warstwy „0 mm do 3 mm”. Do stosowania wewnątrz budynku. Knauf Goldband Finish może być używany do:

- szpachlowania końcowego spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, wypełnionymi za pomocą mas Knauf Uniflott lub Knauf Fugenfüller (jako druga i trzecia warstwa do wykańczania połączeń),
- ciepłowodostojnego, cienkowarstwowego szpachlowania na stabilnych starych tynkach (gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych), powierzchniach betonowych,
- szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych,
- cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperie), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych,
- wypełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi o krawędziach typu AK, a także napraw pęknięć tynków wewnętrznych (od 0-3 mm) zbrojonych taśmą,
- nadaje się do tworzenia różnego rodzaju faktur.

##### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, równe i czyste. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być zamontowane stabilnie na nośnej konstrukcji wspierającej, suche, czyste i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić Knauf Uniflott.

- płyty gipsowo-kartonowe - powinny być zamontowane stabilnie, suche, czyste i wolne od pyłu, zagruntowane Knauf Uniwersalnym Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund Light Universalgrund),
- mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie przeszlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagruntowane Knauf Uniwersalnym Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund Light Universalgrund),
- gipsowe (wilgotność <1%) - przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagruntowane Knauf Uniwersalnym Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund Light Universalgrund),
- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤4%) zagruntowane Knauf Emulsją przyczepną (Knauf Haftemulsion) w rozcieńczeniu 1:2 do 1:3,

### Wytyczne stosowania

- beton porowaty zagruntowany Knauf Środkiem gruntu-  
jącym skondensowanym (Knauf Grundiermittel) w roz-  
cieńczeniu 1:4 do 1:5.

#### Wykonanie

Knauf Goldband Finish to gotowa do użycia masa szpachlo-  
wa. Przed użyciem dobrze wymieszać w celu ujednoczenia  
konsystencji. Przy nakładaniu maszynowym w razie ko-  
nieczności rozcieńczyć niewielką ilością wody. Używać tylko  
czystych narzędzi i pojemników.

#### Nakładanie masy szpachlowej

Masę szpachlową Knauf Goldband Finish można nakładać  
za pomocą agregatu przeznaczonego do nakładania dys-  
persyjnych mas szpachlowych. Do nakładania ręcznego  
używać narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej.

Spoinowanie płyt Knauf z wykończeniem krawędzi AK: na-  
łożyć spoinowe taśmy papierowe lub z włókna szklanego  
i wypełnić Knauf Uniflott lub Knauf Goldband Finish. Przed  
nałożeniem kolejnej warstwy szpachli poprzednia musi  
być sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu, w celu  
uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, Knauf Goldband  
Finish należy nakładać w kilku warstwach. Wszelkie nie-  
równości powstałe podczas nakładania szpachli, po wy-

schnięciu należy zeszlifować przy pomocy papieru ściernego  
150 lub drobniejszego.

#### Wskazówki uzupełniające

- Nie stosować poniżej +8°C i powyżej +25°C. Knauf  
Goldband Finish szpachlować, gdy nie zachodzą więk-  
sze zmiany w długości płyt na skutek zmian wilgotności  
lub temperatury,
- Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
- Knauf Goldband Finish nie mieszać z innymi materia-  
łami,
- Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub  
siatką, odpylić, zagruntować i pomalować.

#### Uwagi

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy tempe-  
raturze powietrza i podłoża od +8°C do +25°C. Wszel-  
kie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności  
względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy  
uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.  
Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebez-  
pieczny. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy  
wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miej-  
scu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem  
i nasłonecznieniem.

### Parametry techniczne

Temperatura stosowania od +8°C do +25°C

#### Orientacyjne zużycie

szpachlowanie całopowierzchniowe ok. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm  
szpachlowanie spoin z krawędziami AK ok. 0,15 kg/mb.

#### Składowanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na pa-  
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-  
dzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasto-  
necznieniem oraz przed mrozem.

#### Opakowanie

Wiadra 27 kg	Paleta 648 kg	24 szt.
Wiadra 17 kg	Paleta 510 kg	30 szt.
Wiadra 8 kg	Paleta 480 kg	60 szt.
Wiadra 5 kg	Paleta 600 kg	120 szt.
Wiadra 1,5 kg	Paleta 432 kg	288 szt.

#### Zalecenia

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania ma-  
teriału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może  
zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz  
podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze  
sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje  
jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i spo-  
sób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać  
własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej  
karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

▶ tel. 022/36-95-600

▶ fax 022/36-95-610

▶ www.knauf-bauprodukte.pl

▶ bauprod@knauf.pl

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

97-427 Rogowice k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.