

Nr kat.
867

Sopro PFA 867

Pflaster-Fughilfe

Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej



Rozpuszczalny w wodzie, silnie alkaliczny, płynny preparat do przejściowej impregnacji (hydrofobizacji) chłonnych płyt i kostki brukowej z kamienia naturalnego i betonu.

- Ułatwia zmywanie zaprawy fugowej
- Na ściany i podłogi
- W pomieszczeniach i na zewnątrz
- Do nakładania metodą malowania lub natrysku
- Oszczędny w zużyciu

Zastosowanie

Preparat **Sopro PFA 867** stosowany jest do impregnacji chłonnych płyt i kostki brukowej z kamienia naturalnego i betonu w celu ułatwienia zmywania z powierzchni tych okładzin cementowych i wiązanych żywicą zapraw fugowych. Do stosowania w pomieszczeniach i obszarach zewnętrznych.

Kolor

Płynny przezroczysty, bezbarwny

Czas schnięcia

Przed fugowaniem przestrzegać czasu schnięcia, tzn. odczekać ok. 12 godzin; ewentualnie czekać tak długo, aż preparat **Sopro PFA 867** wyschnie

Wartość pH

Ok. 12

Temperatura stosowania

Od +5 °C do +25 °C

Zużycie

1 l wystarcza na 5-15 m² (0,2-0,06 l/m²) w zależności od chłonności kostki brukowej

Narzędzia

Wałek, pędzel, urządzenie natryskowe

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po zakończeniu pracy

Składowanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, nie narażonym na przemarzanie pomieszczeniu, 3 lata od daty produkcji.

Opakowania

Kanister 10 l, kanister 5 l, butelka 1 l

Właściwości

Preparat **Sopro PFA 867** jest wodnym, wysoko alkalicznym produktem do przejściowej impregnacji (hydrofobizacji) chłonnych kostek brukowych. Zaimpregnowane powierzchnie dają się łatwiej fugować i zmywać.

Sposób użycia

Środek ułatwiający zmywanie fug do kostki brukowej **Sopro PFA 867** nanieść równomiernie, bez rozcieńczenia, wałkiem lub szerokim pędzlem na czystą i suchą powierzchnię. Należy unikać nierównomiernego nakładania preparatu, ponieważ może to doprowadzić do powstawania przebarwień. W przypadku silnie chłonnych podłoży zalecane jest nakładanie produktu metodą natrysku. Nanieść tylko taką ilość preparatu, jaka zostanie wchłonięta przez obrabianą powierzchnię. W przypadku polerowanych lub nisko chłonnych okładzinowych materiałów budowlanych nadmiar impregnatu usunąć po ok. 10 minutach. Nie należy dopuścić do jego wyschnięcia.

Przed fugowaniem należy przestrzegać czasu schnięcia, tzn. należy odczekać ok. 12 godzin; ewentualnie należy czekać tak długo, aż preparat **Sopro PFA 867** wyschnie.

Dla ustalenia przydatności preparatu do użycia na obrabianej powierzchni zalecane jest wykonanie próby.

Uwaga

Z powodu specyficznych właściwości produktu, przy nierównomiernym i zbyt obfitym nakładaniu, może dojść do powstania trwałych plam i do szarzenia powierzchni.

Powierzchnie wrażliwe na oddziaływanie alkaliów jak drewno, linoleum, szkło itp. należy chronić przed działaniem preparatu. Jego krople natychmiast wytrzeć.

Składowanie odpadów

Odpady lub resztki produktu przekazać do uprawnionego odbiorcy produktów niebezpiecznych. Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Dokładnie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Opróżnione z pozostałości produktu opakowania mogą być oddane do recyklingu. Opakowania z pozostałościami produktu muszą być utylizowane tak jak produkt.

Wskazówki BHP

Oznakowanie:

Znak: Xi - preparat drażniący

Składniki niebezpieczne: krzemian potasu

Zwroty zagrożenia: (zwroty R)

R 36/38 działa drażniąco na oczy i skórę

Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)

S 1/2 przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 28 zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S 37/39 nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

Inne napisy: brak

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego **Działu Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum

ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 22
fax 0/22 335 23 23

Sprzedaż Południe

ul. Mogińska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo Techniczne

Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Rybnik tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl