



# Instrukcja Techniczna

## StoSilco K

Silikonowy tynk wierzchni.  
Baranek.



### Charakterystyka

**Funkcja**  
Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO<sub>2</sub>.  
Wysoka odporność na działanie wody.  
Wysoka odporność na działanie alg i grzybów.

### Zakres stosowania

Na zewnątrz.  
Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie poziome.

### Dane techniczne

**Grupa produktów** Tynk silikonowy

**Podstawowe składniki** Dyspersja polimerowa, emulsja żywicy silikonowej, biel tytanowa, pigmenty mineralne, węglan wapnia, wodorotlenek glinu, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące

Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość	EN ISO 2811-1	1,7-1,9	g/cm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	
	Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V	EN ISO 7783-2 <sup>2)</sup>	73-81 <sup>3)</sup>	m	
	Wsp. dyfuzji pary wodnej sd	EN ISO 7783-2 <sup>2)</sup>	0,25-0,3	m	
	Wsp. przenikania wody w	PN-EN 1062-3	<0,05 <sup>4)</sup>	kg/(m <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )	

<sup>1)</sup>g/cm<sup>3</sup> = kg/l <sup>2)</sup> odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C <sup>3)</sup> klasa II <sup>4)</sup> klasa III (niski)

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

### Obróbka - Wskazówki

**Podłoże** Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych substancji pogarszających przyczepność.

**Przygotowanie podłoża** Sprawdzić nośność podłoża. Powłoki nienośne usunąć lub w zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie.

**Temperatura obróbki** Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5°C  
Materiał wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotności względnej 65% dalsza obróbka po ok. 24 h. Całkowite wyschnięcie po ok. 14 dniach. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia wydłuża czas schnięcia.

**Układ warstw** Gruntowanie:  
W zależności od rodzaju i stanu podłoża  
Powłoka pośrednia:  
StoPrep Miral lub Sto-Putzgrund w kolorze dopasowanym do koloru tynku

# Instrukcja Techniczna

## StoSilco K

	Powłoka końcowa: StoSilco K		
<b>Przygotowanie materiału</b>	<p>Uzyskać odpowiednią konsystencję roboczą poprzez ew. dodanie wody. Przed obróbką materiał dokładnie wymieszać.</p> <p>W przypadku obróbki maszynowej każdorazowo ustalić ilość dozowanej wody w zależności od używanej maszyny.</p> <p>Intensywne kolory z reguły wymagają dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku zbyt dużego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i może nie zapewniać odpowiedniego krycia.</p>		
<b>Zużycie</b>	<b>Artykuł</b>	<b>Zastosowanie</b>	<b>Zużycie ok.</b>
	1,0 mm		1,9-2,2 kg/m <sup>2</sup>
	1,5 mm		2,3-2,6 kg/m <sup>2</sup>
	2,0 mm		3,1-3,5 kg/m <sup>2</sup>
	3,0 mm		4,4-4,7 kg/m <sup>2</sup>
	Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.		
<b>Obróbka</b>	<p>StoSilco K nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej.</p> <p>Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. StoSilco K 3,0 mm można strukturować pacą drewnianą.</p> <p>StoSilco K można nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu Sto-Trichterpistole lub dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych.</p> <p>Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat.</p>		
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Wodą natychmiast po użyciu.		
<b>Forma dostawy</b>			
<b>Opakowanie</b>	Wiadro 25 kg		
<b>Barwa</b>	<p>Biały i w ograniczonym zakresie kolorów systemu StoColor.</p> <p>Przy stosowaniu jako powłoka końcowa w systemach ociepleń należy stosować kolory o współczynniku odbicia rozproszonego &gt; 20%. Przy kolorach o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 20% możliwe jest obiektywne zwolnienie z w/w warunku.</p> <p>W przypadku stosowania jako powłoki końcowej w systemie StoTherm Cell należy stosować kolory o współczynniku odbicia rozproszonego &gt; 25%.</p> <p>W związku ze stosowaniem surowców naturalnych mogą sporadycznie powstawać różnice kolorystyczne wywołane lekko ciemniejszym kruszywem lub niejednorodnością uziarnienia. Nie jest to wada żadna produktu.</p> <p>Przy wysokich obciążeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach mogą występować miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczają, że zastosowane w podłożu kruszywo lub pigmenty są jaśniejsze od zastosowanych naturalnych, białych piasków lub naturalnych wypełniaczy. Przebarwienia nie wpływają na jakość i funkcjonalność powłoki.</p>		
<b>Możliwość zabarwienia</b>	Przy użyciu StoColor Tint lub max 1% StoTint Aqua		
<b>Składowanie</b>			
<b>Warunki składowania</b>	Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.		

## Instrukcja Techniczna

---

### StoSilco K

---

**Czas składowania** Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).  
Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzień kalendarzowy 2010 roku).

#### **Dodatkowe informacje**

**Bezpieczeństwo** Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi UE. Szczegółowe informacje dot. obchodzenia się z materiałem, składowania i usuwania znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

**GIS-CODE** M-SF01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej skonsultować z przedstawicielem Sto.

**Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.**

---

**Sto-ispo Sp. z o.o.**  
ul. Zabraniecka 15  
03-872 Warszawa  
tel. +48 22 511 61 00  
fax +48 22 511 61 01  
[info.pl@stoeu.com](mailto:info.pl@stoeu.com)  
[www.sto.pl](http://www.sto.pl)

---

**Nr rewizyjny**  
**Obowiązuje od**

**StoSilco K/PL/058**  
**08.03.2008**