

THERMAGrunt-AM

THERMAGrunt-AM_KK_PL_1101

PODKŁADOWA MASA TYNKARSKA AKRYLOWA

UŁATWIA UKŁADANIE TYNKÓW
POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ
WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
GOTOWA DO UŻYCIA
DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ



ZASTOSOWANIE:

THERMAGrunt-AM jest podkładową masą tynkarską przeznaczoną do przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki akrylowe THERMATynk-A. Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe lub cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe i innych. Może być używany wewnątrz i na zewnątrz budynku.

WŁAŚCIWOŚCI:

THERMAGrunt-AM jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywic syntetycznych i mączek kwarcowych. Jest ona środkiem gruntującym koloru białego. Inne kolory oferujemy również na życzenie odbiorcy. THERMATynk-AM to produkt wydajny, wygodny i prosty w użyciu. Zawartość wypełniacza nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa przyczepność połączenia tynku z podłożem. Stosowanie podkładowej masy tynkarskiej THERMAGrunt-AM nie tylko poprawia przyczepność lecz także ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego właściwości.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być stabilne, równe i odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów i wosku. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wyrównać i usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podkładowa masa tynkarska THERMAGrunt-AM dostarczana jest w gotowej do użycia postaci. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami, rozcieńczać, ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji. Masę podkładową THERMAGrunt-AM należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie należy nakładać masy w temperaturze poniżej +5°C. Tynkowanie powierzchni można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie ok. 5 - 6 godzin od momentu jej naniesienia.

NORMA ZUŻYCIA:

Średnie zużycie wynosi około 0,2 - 0,3 kg na 1 m².

NARZĘDZIA:

Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy umyć czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

UWAGA:

Chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

ZALECENIA:

Instrukcja określa zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposób wykonania prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy robót. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma żadnego wpływu na warunki i sposób jego użycia.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, (najlepiej na paletach) w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napęcznionych pojemników.

Chronić przed mrozem!

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Wiadro 4 kg, paleta 125 wiader, 500 kg
Wiadro 8 kg, paleta 72 wiadra, 576 kg
Wiadro 15 kg, paleta 44 wiadra, 660 kg

DANE TECHNICZNE:

Skład:	wodna dyspersja, żywic syntetycznych i wypełniaczy mineralnych
Barwa:	biała, lub kolor
Gęstość:	ok. 1,5 kg/dm ³
Temperatura stosowania:	+ 5°C do + 25°C
Czas schnięcia:	ok. 4 godz.
Zużycie:	Okolo 0,3 kg/m ² w zależności od chłonności podłoża
Specyfikacja techniczna:	Aprobata Techniczna ITB AT-15-6738/2005 PN-C-81906:2003

