


THERMOSAN[®] - F

ZAPRAWA WYKOŃCZENIOWA NA MAKROPOROWATY TYNK RENOWACYJNY THERMOSAN

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowa, mikrooporowata zaprawa składająca się z lepiszczy hydraulicznych, przeznaczona do dekoracyjnego wykańczania powłoki z makroporowatej zaprawy THERMOSAN stanowiącej ochronę przed postępującą wilgocią.

ZASTOSOWANIE

Stanowi ochronę dla powłoki THERMOSAN przeciwko uszkodzeniom mechanicznym i deszczom. Razem z THERMOSAN zapewnia wodoodporne, dekoracyjne wykończenie zewnętrzne fasad oraz ścian narażonych na postępujące zawilgocenie.

ZALETY

- Zapewnia wodoodporność przeciw wodzie deszczowej.
- Paro przepuszczalna.
- Jej biały kolor zapewnia dekoracyjne wykończenie bez konieczności malowania.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni

THERMOSAN - F aplikuje się jako wykończenie dla makroporowatej zaprawy THERMOSAN, która powinna dojrzewać co najmniej 7 dni przed nałożeniem THERMOSAN - F.

Podłoże musi być stabilne, strukturalnie zdrowe, czyste, bez śladu tłuszczu, olejów, grzybów, kurzu czy farb oraz musi być wilgotne, jednak bez wody na powierzchni. Przed nałożeniem materiału należy upewnić się czy usunięto kurz i brud z powierzchni. Wskazane jest wyrównanie powierzchni, usunięcie wszelkich nierówności oraz wypełnienie ubytków. W przypadku bardzo gładkiej powierzchni zalecane jest jej zrapowanie za pomocą dłuta w celu polepszenia przyczepności. Także w celu zapewnienia przyczepności do podłoża można nałożyć cienką warstwę THERMOSAN F wciskając mocno w podłoże, lub warstwę gruntującą używając szczotki typu MAXBRUSH.

W czasie upałów lub kiedy podłoże jest bardzo absorpcyjne, należy je uprzednio zmoczyć bez pozostawiania stojącej wody i odczekać, aż woda zostanie wchłonięta.

Mieszanie i aplikacja

Mieszanie można wykonać mechanicznie mieszadłem lub mieszarką o wolnych obrotach albo ręcznie. Na każdy 25 kg worek THERMOSAN - F przypada 4 do 4,5 l czystej wody (16 do 18%). Należy zachować stałą proporcję wody na worek. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować różnice w kolorze na wykończonej powierzchni.

Do wody należy dodać proszek i miksować około 2 minut do uzyskania jednorodnej mieszanki o gęstej konsystencji. Pozostawić na 5 minut. Następnie miksować ponownie, aż do uzyskania konsystencji właściwej do wykonania aplikacji, dodając jeśli to konieczne wodę max. 4,5 l na 25 kg worek jak nadmieniono uprzednio.

Aplikacja

THERMOSAN - F aplikuje się o grubości 7 do 12 mm. Dla większych grubości najpierw należy nałożyć warstwę wyrównującą aby zapobiec zbyt dużej aplikacji materiału, co jest nie tylko nieekonomiczne, ale może spowodować spękania powstające wskutek retrakcji, a także zmiany w odcieniu.

Następnie rozprowadzić materiał kielnią lub natryskiem. Po zmieszaniu czas przydatności mieszanki do aplikacji i wyrównania wynosi około 1 godziny.

Kiedy zaprawa nieco stwardnieje (po 1-3 godzinach, zależnie od otaczających warunków), wykończenie wykonuje się zacieraczką (plastikową lub drewnianą) lub gąbką itp.

UWAGI

- Nie wykonywać aplikacji, gdy istnieje ryzyko deszczu czy mrozu.
- Nie wykonywać aplikacji na tynk gipsowy lub na nieprzyczepne podłoża.
- Nie wykonywać aplikacji, gdy temperatura otoczenia jest poniżej 5°C lub powyżej 30°C mierzona na podłożu.
- Chronić THERMOSAN F przed deszczem za pomocą plastiku lub brezentu impregnowanego oraz przed zbyt wielkim upałem stosując lekki natrysk.
- THERMOSAN F w swojej strukturze nie jest produktem toksycznym, ale przy jego aplikacji należy stosować takie same środki ostrożności jak przy innych produktach cementowych.
- Należy unikać kontaktu produktu z oczami i skórą stosując rękawice gogle ochronne i maskę.

- W przypadku kontaktu produktu ze skórą czy oczami należy je dokładnie opłukać obfitą ilością czystej wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi należy skontaktować się z lekarzem.

OPAKOWANIE 25 kg worki

KOLOR Biały

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym przed przemarzaniem.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka produktu

Wygląd	szary proszek
Woda do mieszania (% wagowo/produkt)	16 – 18
Czas przydatności mieszaniny do użycia (h, 20°C)	1
Czas wstępnego wiązania/ końcowego (h, 20°C)	6/8 – 24

Charakterystyka związanego produktu

THERMOSAN® - F spełnia wymogi oznaczenia CE zgodnie z EN-998-1. Sklasyfikowany jako tynk renowacyjny (R) Zastosowany na większości ścian zawierających rozpuszczalne w wodzie sole.

Gęstość zaprawy, EN 1015-10 (kg/l)	1,5 ± 0,1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, EN 1015-11 (MPa)	4-5 (kategoria CS II)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, EN 1015-11 (MPa)	1,5
Przyczepność do betonu EN 1015-12 (MPa)	> 0,5
Przyczepność do THERMOSAN EN 1015-12 (MPa)	> 0,5
Absorpcja wody po 24 h, EN 1015-18 (kg/m ²)	< 0,3
Absorpcja kapilarności EN 1015-18 (mm)	< 5
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej EN 1015-19 (m)	< 15
Reakcja na ogień	A1

Zużycie/grubość

Zużycie (kg/m ² /mm grubości)	1,8 – 2,0
--	-----------

BHP

Jak wszystkie produkty cementowe, THERMOSAN - F ma właściwości ściernie i w trakcie prac należy używać gumowych rękawic ochronnych i gogli. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, lecz nie trzeć. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.

Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.

Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Wyłączny dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,
Tel./fax: (052) 342 02 27, 34

www.drizoro.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

01/2008