

TOP AKRYL LAKMA®

Dyspersyjna farba akrylowa

OPIS WYROBU:

TOP AKRYL LAKMA jest wodorozcieńczalną, wysoko-pigmentowaną farbą na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Opracowana została zgodnie ze światowymi tendencjami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Należy do grupy wyrobów "przyjaznych dla środowiska", gdyż nie zawiera nawet śladowych ilości rozpuszczalników organicznych i plastyfikatorów.

ZASTOSOWANIE:

Farba **TOP AKRYL LAKMA** przeznaczona jest do wymalowań wewnętrznych powierzchni budynków wykonanych z tynku, kamienia, cegły, gipsu, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych oraz tapet, szczególnie w miejscach o zaokrąglonych rygorach zdrowotnych tj. w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach, sklepach, magazynach produktów żywnościowych oraz pomieszczeniach mieszkalnych.

DANE TECHNICZNE:

Sposób nanoszenia	pędzel, wałek		
	natrysk	typ urządzenia	-Airless
		średnica dyszy	-0,021 - 0,026 cal
		kąt natrysku	- 50°
		ciśnienie	- 150- 200 atm
	rozcieńczenie	- do 5%	
Wygląd powłoki	matowy		
Ilość warstw	1		
Lepkość KWØ 10mm	po 30- 10 s kapie		
Lepkość wg Brookfield'a (S04, 50RPM)	6000 - 8000 cP		
Gęstość	1,45 - 1,55 g/cm ³		
Zawartość substancji stałych	50- 54%		
Odporność na szorowanie na mokro	powyżej 1500 posuwów		
Przepuszczalność par i gazów	powyżej 40 g/ m ²		
Rozcieńczalnik	woda		
Czyszczenie narzędzi	woda		
Wydajność	8 - 10 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu		

KOLORYSTYKA:

Biała.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów. Usunąć luźno związane z podłożem kruszywa i tynki, powierzchnie wcześniej zabezpieczone farbą olejną lub ftalową o dobrej przyczepności do podłoża wystarczy przeszliować i odpylić. Powłoki farb klejowych należy usunąć. Uzupełnić ubytki i rysy. Nowe podłoża na bazie cementu można malować po upływie 28 dni sezonowania. Surowe podłoże o wysokiej chłonności należy zagruntować gruntem AKRYL G LAKMA lub głęboko penetrującym gruntem LUXMAL GRUNT GP.

TOP AKRYL LAKMA należy przed rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać. Kolejną warstwę można nakładać po upływie min. 2 godzin. Prace malarskie należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża od +5°C do +30°C.

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

SKŁADOWANIE:

12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

OPAKOWANIA:

3l, 5l, 10l.

BHP I PPOŻ:

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP.

ATESTY:

Atest Higieniczny nr HK/B/0002/01/98 wydana przez PZH w Warszawie.