

Rodzaj produktu

Lateksowa, półmatowa farba do ścian wewnętrznych.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do malowania powierzchni betonowych, z piaskowca wapiennego, cegły, płyt włókowych, gładzi gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych. Odpowiedni także na tapety, w tym z włókna szklanego. Produkt nadaje się do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Cechy szczególne

- Rozświetla wnętrze nadając mu wyjątkowy i ekskluzywny charakter
- Harmonijnie uwypukla walory pomieszczenia
- Silnie kryje podłoże
- Tworzy trwałą powłokę, odporną na zasady
- Przepuszcza parę wodną $42,5 \text{ g/m}^2 \times 24\text{h}$ (wg PN minimum $40 \text{ g/m}^2 \times 24\text{h}$)
- Odporna na szorowanie - 7000 cykli
- Całkowicie wolna od rozpuszczalników organicznych
- Odpowiednia na podłoża stare i nowe
- Łatwa w użyciu, nie kapie, doskonale się rozprowadza

Kolor

800 - Białą

Baza 10, 20, 30 umożliwiającą barwienie na ponad 1000 kolorów.

Dane techniczne**Spoivo**

Poliocetan winylu.

Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

Połysk

Półmatowy - ok. 10, przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 0,5 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 4 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,3	41-53	ok. 10 m ² /l	40	Nieznaczny

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Usunąć luźne części starej farby lub podłoża. Ewentualne ubytki naprawić.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Powierzchnie świeżo otynkowane lub betonowe muszą być całkowicie suche.
- Przed malowaniem podłoże musi być czyste, zdrowe i suche.
- Podłoża, które mogą powodować przebarwienia (np. z nikotyny) na farbie nawierzchniowej, należy uszczelnić farbą podkładową BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Podłoża absorpcyjne i kreuujące należy zagruntować podkładem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Włókninę szklaną należy pokryć podkładem wypełniającym.
- Nakładać 2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową (bezpowietrzna).
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza pow. 80%.

Rozcieńczenie

Pierwszą warstwę można rozcieńczyć maksymalnie do 10% wodą.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81914:2002

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera 0 g/l LZO.

4367 biała	2,5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1
baza 10	2,25 l	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1

